



www.silexsc.com.pl

Silex ŚRUBY DOZOROWE

ul. Przyłączna 8a, 66-100 Sulechów

tel./fax.: +48 68 385 27 50

email: biuro@silexsc.com.pl

NIP: 973-088-61-91

Regon: 080147360

Własności mechaniczne nakrętek niskich

| Gwint | | Klasa własności | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|----------------------|-----|----------|--------|--|----------------------|-----|----------|--------|
| | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| Większy niż | Mniejszy lub równy niż | Napężenie pod obciążeniem próbnym σ_p N/mm ² | Twardość Vickersa HV | | Nakrętka | | Napężenie pod obciążeniem próbnym σ_p N/mm ² | Twardość Vickersa HV | | Nakrętka | |
| | | | min | max | Stan | Rodzaj | | min | max | Stan | Rodzaj |
| - | M4 | 520 | 130 | 302 | NQT | 1 | 600 | 150 | 302 | NQT | 1 |
| M4 | M7 | 580 | | | | | 670 | | | | |
| M7 | M10 | 590 | | | | | 680 | | | | |
| M10 | M16 | 610 | | | | | 700 | | | | |
| M16 | M39 | 630 | 146 | | | | 720 | 170 | | | |